

US 5,278,225

19



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

11 Veröffentlichungsnummer: **0 516 074 A1**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 92108931.4

51 Int. Cl.⁵: **C08F 8/30, C08L 57/10,
C08J 3/24**

22 Anmeldetag: 27.05.92

30 Priorität: 28.05.91 DE 4117487

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
02.12.92 Patentblatt 92/4964 Benannte Vertragsstaaten:
DE ES FR GB IT NL SE71 Anmelder: **WACKER-CHEMIE GMBH**
Hanns-Seidel-Platz 4
W-8000 München 83(DE)72 Erfinder: **Kohlhammer, Klaus, Dr.**
Tannenweg 6
W-8261 Marktl(DE)
Erfinder: **Huster, Wilfried, Dr.**
Mühlbachstrasse 77
W-8261 Emmerting(DE)
Erfinder: **Deinhammer, Wolfgang**
Röntgenstrasse 32
W-8263 Burghausen(DE)54 **Aminooxy-Vernetzer enthaltende wässrige Dispersionen von Carbonylgruppen enthaltenden Copolymerisaten.**

57 Die Erfindung betrifft Aminooxy-Vernetzer enthaltende wässrige Dispersionen von Carbonylgruppen enthaltenden Copolymerisaten, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung als Vernetzungssystem in Bindemitteln, Klebemitteln und Überzugsmitteln.

EP 0 516 074 A1

Die Erfindung betrifft Aminoxy-Vernetzer enthaltende wäßrige Dispersionen von Carbonylgruppen enthaltenden Copolymerisaten, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung als Vernetzungssystem in Bindemitteln, Klebemitteln und Überzugsmitteln.

Wäßrige Dispersionen auf der Basis von carbonylgruppenhaltigen Copolymerisaten, welche Polyhydrazide oder Polyhydrazone enthalten, führen während der Filmbildung durch die chemische Reaktion zwischen den Carbonylgruppen der Copolymeriteilen und den funktionellen Gruppen der Polyhydrazide bzw. Polyhydrazone zur Ausbildung von stark vernetzten Filmen. Derartige Vernetzungssysteme sind beispielsweise aus der DE-A 1495706 (US-A 3345336) oder der EP-A 15644 (US-A 4256809) bekannt.

Aufgrund der guten Haftungseigenschaften werden solche bei der Filmbildung vernetzende Copolymerdispersionen als Bindemittel (DE-A 3319239 = EP-A 130336), Klebemittel (EP-B 148386 = US-A 4609420, DE-A 3319240 = US-A 4529772), Dichtungsmassen (DE-A 3537099) und Überzugsmittel (DE-A 3724369 = US-A 4894261) eingesetzt. Nachteilig ist allerdings die ungenügende Festigkeit der verklebten Verbunde bei Wasserlagerung.

Ein weiterer Nachteil bei diesen Vernetzungssystemen ist die Freisetzung von hochgiftigem und cancerogenem Hydrazin bei der Lagerung und Anwendung derartiger Systeme. In der EP-B 3516 (US-A 4250070), der DE-A 2819092 (US-A 4267091) und der DE-A 3216967 wird daher vorgeschlagen, zur Verminderung des Gehalts an freiem Hydrazin, den Polyhydrazin enthaltenden Copolymerdispersionen wasserlösliche Übergangsmetallsalze zuzusetzen.

Aus der DE-A 3241829 (US-A 4546078) ist ein Verfahren zur Immobilisierung von Mikroorganismen bekannt, wobei die Mikroorganismen in einer wäßrigen Lösung eines Acrolein-Vinylpyrrolidon-Copolymerisats suspendiert werden. Nach Zugabe einer wäßrigen Lösung einer Alkyldioxydiamin-Verbindung werden die Mikroorganismen in der sich sofort bildenden gelartigen Polymerisatmasse eingeschlossen.

Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, wäßrige Dispersionen auf der Basis von Carbonylgruppen enthaltenden Dispersionen mit Vernetzungsmitteln zur Verfügung zu stellen, welche bei der Filmbildung vernetzen, wobei jedoch keine Hydrazinfreisetzung oder zumindest eine geringere Hydrazinfreisetzung als bei den im Stand der Technik genannten Polyhydrazin-Vernetzern erfolgen sollte. Weiter sollte die Vernetzung erst bei Temperaturen $\geq 10^\circ\text{C}$, vorzugsweise \geq Raumtemperatur ablaufen. Die Systeme sollten zusätzlich noch eine hohe Lagerstabilität bei einem hohen Vernetzungsgrad während der Filmbildung aufweisen. Die mit den Dispersionen hergestellten Verklebungen sollten beständig sein gegenüber Wasser oder organischen Lösungsmitteln.

Gegenstand der Erfindung sind Aminoxy-Vernetzer enthaltende wäßrige Dispersionen von Carbonylgruppen enthaltenden Copolymerisaten enthaltend

A) 30 bis 70 Gew%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Dispersion, eines Copolymerisats zusammengesetzt aus

70 bis 99.9 Gew% eines oder mehrerer Comonomere aus der Gruppe der (Meth)acrylsäureester von Alkoholen mit 1 bis 10 C-Atomen, Vinylester von gesättigten aliphatischen Carbonsäuren mit 2 bis 10 C-Atomen, Olefine, Vinylaromaten, Vinylhalogenide und/oder Vinylether und

0.1 bis 30 Gew% eines oder mehrerer carbonylgruppenhaltiger ethylenisch ungesättigter Comonomere aus der Gruppe der α,β -ethylenisch-ungesättigten Aldehyde, Alkylvinylketone, Ketocarbonsäurevinylester, N-Keto-acrylamide, Diketen, Kohlenmonoxid und Acetoacetoxyethyl(meth)acrylat, und

B) 0.1 bis 10 Mol, pro Mol Carbonylgruppen im Copolymerisat A, eines Aminoxy-Vernetzers der allgemeinen Formel



wobei R für einen substituierten oder unsubstituierten aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest oder einen Organosiloxanrest steht,

$m \geq 1$, $n = 0$ oder 1, und $m + n \leq 3$ ist oder

dessen Salz mit einem Anion einer organischen oder anorganischen Säure.

Die erfindungsgemäßen carbonylgruppenhaltigen Copolymerisate, bei denen es sich auch um Pfropfcopolymerisate handeln kann, werden in bekannter Weise durch radikalische Polymerisation in Masse, in Lösung, in Suspension oder in Emulsion hergestellt. Von den genannten Verfahren ist die Emulsionspolymerisation die bevorzugte Variante. Bevorzugte Basismonomere sind aus der Gruppe der Methacrylsäureester oder Acrylsäureester von Alkoholen mit 1 bis 10 C-Atomen Methylmethacrylat, Methylacrylat, Ethylmethacrylat, Ethylacrylat, Isopropylmethacrylat, Isopropylacrylat, tert.-Butylacrylat, n-Butylacrylat und Ethylhexylacrylat; aus der Gruppe der Vinylester von gesättigten aliphatischen Carbonsäuren mit 2 bis 10 C-Atomen Vinylacetat, Isopropenylacetat, Vinylpropionat, Vinylacrylat und Versäure^R-Vinylester mit 9 bis 10 C-

Atomen (Vinylester von gesättigten α -verzweigten Monocarbonsäuren, Handelsprodukt der Fa. Shell); aus der Gruppe der Olefine Ethylen, Propylen und 1,3-Butadien; aus der Gruppe der Vinylhalogenide Vinylchlorid und Styrol als bevorzugter Vinylaromat.

Gegebenenfalls können die erfindungsgemäßen Copolymerisate als Basismonomere noch bis zu 10 Gew%, bezogen auf das Copolymerisat, ethylenisch ungesättigte, funktionelle Comonomere enthalten. Beispiele hierfür sind Mono- oder Dicarbonsäuren wie Methacrylsäure, Acrylsäure oder Fumarsäure und deren Amide, hydroxyfunktionelle Monomere wie Hydroxyethylacrylat, 2-Hydroxypropylacrylat oder N-Methylolacrylamid, sowie sulfonatfunktionelle Monomere wie Vinylsulfonat oder Methacrylamidopropansulfonsäure.

Der Gehalt an carbonylgruppenhaltigen ethylenisch ungesättigten Comonomeren beträgt vorzugsweise 0.1 bis 20 Gew%, insbesondere 0.5 bis 5.0 Gew%, jeweils bezogen auf das Copolymerisat. Bevorzugte Beispiele hierfür sind aus der Gruppe der α,β -ethylenisch ungesättigten Aldehyde Acrolein, Methacrolein, Crotonaldehyd und Formylstyrol; aus der Gruppe der Alkylvinylketone Vinylmethylketon oder Vinylethylketon; aus der Gruppe der Ketocarbonsäurevinylester Lävulinsäurevinylester; sowie Diacetonacrylamid aus der Gruppe der N-Ketoacrylamide. Besonders bevorzugt sind Diacetonacrylamid, Crotonaldehyd, Methacrolein, Acetoacetoxyethylacrylat und Acetoacetoxyethylmethacrylat.

Besonders bevorzugte Copolymerisate A mit einem Gehalt an den genannten carbonylgruppenhaltigen ethylenisch ungesättigten Comonomeren sind:

Copolymerisate auf der Basis von Ethylen-Vinylchlorid-Copolymeren mit einem Ethylen-Gehalt von vorzugsweise 10 bis 50 Gew% und einem Vinylchlorid-Gehalt von 50 bis 90 Gew%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Copolymerisats A;

Copolymerisate auf der Basis von Ethylen-Vinylester-Copolymeren, insbesondere Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren, mit einem Ethylen-Gehalt von vorzugsweise 10 bis 50 Gew% und einem Vinylester-Gehalt von 50 bis 90 Gew%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Copolymerisats A;

Copolymerisate auf der Basis von Ethylen-Vinylester-(Meth)acrylsäureester-Copolymeren mit einem Ethylen-Gehalt von 10 bis 50 Gew%, einem Vinylester-Gehalt von 50 bis 90 Gew% und einem (Meth)acrylsäureester-Gehalt von 5 bis 20 Gew%, insbesondere Copolymerisate mit Butylacrylat, Methylmethacrylat und/oder Ethylhexylacrylat.

Copolymerisate auf der Basis der genannten Ethylen/Vinylchlorid-, Ethylen/Vinylacetat- und Ethylen/Vinylacetat/(Meth)acrylat-Polymerisate mit einem Gehalt von bis zu 10 Gew% an N-Methylolacrylamid, Acrylsäure, Vinylsulfonat und/oder 2-Hydroxy-propylacrylat.

Copolymerisate auf der Basis von (Meth)acrylsäureester-Copolymeren, insbesondere Copolymerisate mit Methylmethacrylat, Butylacrylat und/oder Ethylhexylacrylat.

Die Angaben in Gew% addieren sich dabei jeweils auf 100 Gew% im Copolymerisat.

Die Herstellung der wäßrigen Copolymerisatdispersionen erfolgt vorzugsweise nach dem Emulsionspolymerisationsverfahren und wird in den üblichen Polymerisationsgefäßen durchgeführt. Die Polymerisation kann diskontinuierlich oder kontinuierlich, mit oder ohne Verwendung von Saatlatices, unter Vorlage aller oder einzelner Bestandteile des Reaktionsgemisches, oder unter teilweiser Vorlage und Nachdosierung der oder einzelner Bestandteile des Reaktionsgemisches, oder nach dem Dosierverfahren ohne Vorlage durchgeführt werden. Alle Dosierungen erfolgen vorzugsweise im Maße des Verbrauchs der jeweiligen Komponente.

Die Emulsionspolymerisation wird in einem Temperaturbereich von 0 bis 100 °C durchgeführt und mit den für die Emulsionspolymerisation üblicherweise eingesetzten Methoden eingeleitet. Die Initiierung erfolgt mittels der üblichen wasserlöslichen Radikalbildner, die vorzugsweise in Mengen von 0.01 bis 3.0 Gew%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Monomeren, eingesetzt werden. Beispiele hierfür sind Ammonium- und Kaliumpersulfat, -peroxodisulfat; Wasserstoffperoxid; Alkylhydroperoxide, wie tert.-Butylhydroperoxid; Kalium-, Natrium- und Ammoniumperoxodiphosphat; Azoverbindungen, wie Azobisisobutyronitril oder Azobiscyanoverlensäure. Gegebenenfalls können die genannten radikalischen Initiatoren auch in bekannter Weise mit 0.01 bis 0.5 Gew%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Monomeren, Reduktionsmittel kombiniert werden. Geeignet sind zum Beispiel Alkaliformaldehydsulfoxylate. Bei der Redoxinitiierung werden dabei vorzugsweise eine oder beide Redox-Katalysatorkomponenten während der Polymerisation dosiert.

Als Dispergiermittel können alle üblicherweise bei der Emulsionspolymerisation verwendeten Emulgatoren und Schutzkolloide eingesetzt werden. Vorzugsweise werden 1 bis 6 Gew%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Monomeren, an Emulgator eingesetzt. Geeignet sind beispielsweise anionische Tenside, wie Alkylsulfate mit einer Kettenlänge von 8 bis 18 C-Atomen, Alkyl- und Alkylarylethersulfate mit 8 bis 18 C-Atomen im hydrophoben Rest und bis zu 40 Ethylen- oder Propylenoxideinheiten, Alkyl- oder Alkylarylsulfonate mit 8 bis 18 C-Atomen, Ester und Halbesther der Sulfobernsteinsäure mit einwertigen

Alkoholen oder Alkylphenolen. Geeignete nichtionische Tenside sind beispielsweise Alkylpolyglykolether oder Alkylarylpolyglykolether mit 8 bis 40 Ethylenoxideinheiten.

Gegebenenfalls können Schutzkolloide, vorzugsweise in Mengen bis zu 15 Gew%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Monomeren, eingesetzt werden. Beispiele hierfür sind Vinylalkohol/Vinylacetat-Copolymere mit einem Gehalt von 80 bis 100 Mol% Vinylalkoholeinheiten, Polyvinylpyrrolidone mit einem Molekulargewicht von 5000 bis 400000, Hydroxyethylcellulosen mit einem Substitutionsgradbereich von 1.5 bis 3.

Der für die Polymerisation gewünschte pH-Bereich, der im allgemeinen zwischen 2.5 und 10, vorzugsweise 3 und 8, liegt, kann in bekannter Weise durch Säuren, Basen oder übliche Puffersalze, wie Alkaliphosphate oder Alkalicarbonat, eingestellt werden. Zur Molekulargewichtseinstellung können bei der Polymerisation die üblicherweise verwendeten Regler, zum Beispiel Mercaptane, Aldehyde und Chlorkohlenwasserstoffe zugesetzt werden.

Zur Vernetzung der carbonylgruppenhaltigen Copolymeren enthalten die erfindungsgemäßen wäßrigen Dispersionen noch 0.1 bis 10 Mol, vorzugsweise 0.3 bis 4 Mol, pro Mol Carbonylgruppen im Copolymerisat A, eines Aminoxy-Vernetzers der allgemeinen Formel



wobei R für einen substituierten oder unsubstituierten aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest oder einen Organosiloxanrest steht, $m \geq 1$, $n = 0$ oder 1, und $m + n \leq 3$ ist oder

dessen Salz mit einem Anion einer organischen oder anorganischen Säure.

Bevorzugte Vernetzer sind bifunktionelle Verbindungen der Formel $(H_2NO)R(CONHNH_2)$. Am meisten bevorzugt sind Vernetzer mit zwei Aminoxy-Gruppen der Formel $(H_2NO)_2R$.

Als Spacer R eignen sich beispielsweise gesättigte, verzweigte oder unverzweigte Alkylreste mit 1 bis 10 C-Atomen, wie etwa Ethylen-, Propylen-, iso-Propylen, Butylen-, Pentylen-, Hexylen-Rest. Weiter eignen sich ungesättigte, acyclische Reste R mit bis zu 4 C-Atomen, beispielsweise der Butenylen-Rest. Beispiele für aromatische Reste R sind meta-Xylol und para-Xylol. Geeignete Organosiloxanreste sind Diorganopolysiloxane, beispielsweise trimethylsiloxyl-endblockierte Dimethylpolysiloxane $(CH_3)_3Si(Si(CH_3)_2O)_xSi(CH_3)_3$ mit einem Polymerisationsgrad x von 1 bis 5.

Beispiele für Salze der obengenannten Vernetzer sind für Salze von anorganischen Säuren die entsprechenden Hydrochloride, Hydrobromide, Carbonate, Sulfate oder Perchlorate.

Beispiele für Salze von organischen Säuren sind die entsprechenden Acetate, Propionate oder Benzotate. Bevorzugt sind die Hydrochlorid- oder Hydrobromid-Salze der Vernetzer, besonders bevorzugt die Mono-Hydrochloride oder Mono-Hydrobromide.

Bevorzugte Vernetzer sind die nachfolgenden Verbindungen sowie deren Salze:

Diaminoxyethan, 1,2-Di-aminoxy-propan, 1,3-Di-aminoxy-propan, 1,2-Di-aminoxy-butan, 1,3-Di-aminoxy-butan, 1,4-Di-aminoxy-butan, 2,3-Di-aminoxy-butan, 1,2-Di-aminoxy-isobutan, 1,3-Di-aminoxy-isobutan, disubstituierte Aminoxy-Pentane und Aminoxy-Isopentane wie 1,5-Di-aminoxy-pentan, disubstituierte Aminoxy-Hexane und Aminoxy-Isohexane wie 1,6-Di-aminoxy-hexan, 1,4-Di-aminoxy-buten, Aminoxy-essigsäurehydrazid, 2-Aminoxy-propionsäurehydrazid, 3-Aminoxy-propionsäurehydrazid, 2-Methyl-2-aminoxy-propionsäurehydrazid, 2-Aminoxy-buttersäurehydrazid, 4-Aminoxy-buttersäurehydrazid, 2-Aminoxy-valeriansäurehydrazid, 5-Aminoxy-valeriansäurehydrazid, 2-Aminoxy-önanthsäurehydrazid, 2-Aminoxy-caprylsäurehydrazid, 2-Aminoxy-caprinsäurehydrazid, 2-Aminoxy-laurinsäurehydrazid, 2-Aminoxy-myristinsäurehydrazid, 2-Aminoxy-palmitinsäurehydrazid, 2-Aminoxy-stearinsäurehydrazid.

Besonders bevorzugte Vernetzer sind die nachfolgenden Verbindungen sowie deren Salze:

1,3-Di-aminoxy-propan, 1,4-Di-aminoxy-butan, Aminoxy-essigsäurehydrazid, 2-Aminoxy-propionsäurehydrazid und 2-Methyl-2-aminoxy-propionsäurehydrazid.

Insbesondere werden 1,3-Di-aminoxy-propan, 1,4-Di-aminoxy-butan und deren Salze bevorzugt.

Die Herstellung der genannten Vernetzer ist nach literaturbekannten Methoden möglich. So kann die Herstellung von einfach oder mehrfach aminoxy-substituierten Vernetzern durch Umsetzung von Ethylurethan mit den entsprechend einfach oder mehrfach halogen-substituierten Aliphaten, Alkylaromaten oder Siloxanen erfolgen (A. Fuller, J. Chem. Soc. 1947, 963). Gemischt substituierte Aminoxy-carbonsäurehydrazid-Verbindungen sind beispielsweise durch Umsetzung der Aminoxy-carbonsäureester, die nach Fuller herstellbar sind, mit Hydrazinhydrat zugänglich.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Dispersionen kann durch Abmischung der wäßrigen Dispersionen der carbonylgruppenhaltigen Copolymerisate mit den aminoxyfunktionellen Vernetzern erfolgen. Vor-

zugsweise werden die aminooxyfunktionellen Vernetzer in wäßriger Lösung vorgelegt oder zur Copolymerisatdispersion zugegeben. Besonders bevorzugt werden die Salze der aminooxyfunktionellen Vernetzer in wäßriger Lösung vorgelegt und die Copolymerisatdispersion zugegeben. Die Konzentration der aminooxyfunktionellen Vernetzer in der wäßrigen Lösung beträgt vorzugsweise von 20 bis 80 Gew%.

- 5 Die erfindungsgemäßen Dispersionen können als Bindemittel zur Herstellung von Überzügen, Beschichtungen und Imprägnierungen im Coating-Bereich eingesetzt werden. Beispiele hierfür sind die Verwendung als Beschichtungsmittel für flexible Substrate wie Leder, die Verwendung als Bindemittel in Papierstreichmassen, die Verwendung als Binder in aushärtenden Lacken und Anstrichstoffen. Die beanspruchten Dispersionen eignen sich auch als Bindemittel in Dichtungsmassen. Ein weiterer Anwendungsbereich ist die
- 10 Verwendung als Klebemittel; beispielsweise zur Herstellung von Vliesstoffen und als Haftungsvermittler zwischen Klebstoffschicht und Substrat in der Glanzfolienkaschierung. Besonders geeignet sind die erfindungsgemäßen wäßrigen Dispersionen als Klebstoffe zum Bekleben von Corona- und Flamm-vorbehandelten Polyolefinoberflächen.

- Im Vergleich zu den im Stand der Technik bekannten wäßrigen Dispersionen auf der Basis von vernetzbaren carbonylgruppenhaltigen Copolymeren zeichnen sich die erfindungsgemäßen Dispersionen
- 15 dadurch aus, daß keine oder nur eine geringe Freisetzung von Hydrazin erfolgt. Die mit den erfindungsgemäßen Dispersionen hergestellten Verklebungen zeigen hohe Schälfestigkeiten und sehr gute Naßfestigkeit. Selbst nach einer Lagerzeit von über 5 Monaten sind keine Viskositätsveränderungen feststellbar, das heißt die Dispersionen sind über Monate lagerstabil.

- 20 Die nachfolgenden Beispiele dienen der weiteren Erläuterung der Erfindung:

Herstellung der carbonylgruppenhaltigen, wäßrigen Copolymer-Dispersionen:

Beispiel 1:

- 25 In einem mit drei Dosiergefäßen ausgestatteten Glaskolben wurden 1070 g einer wäßrigen Dispersion mit 52 Gew% eines Ethylen/Vinylacetat-Copolymeren (Ethylen-Gehalt: 25 Gew%) und 3.5 g Fe-Ammoniumsulfat-Lösung vorgelegt. In einem Dosiergefäß befanden sich als Initiator dosierung 2.88 g Kaliumpersulfat in 87 ml Wasser gelöst. In dem zweiten Dosiergefäß wurden als Initiator dosierung 1.65 g
- 30 hydroxymethansulfinsaures Natrium (Brüggolit) in 87 ml Wasser gelöst. In dem dritten, mit Rührer ausgestatteten Dosiergefäß wurden 56 ml Wasser, 4.31 g Genapol X360 (Isotridecylpolyglykolether der Hoechst AG) als 25 %-ige wäßrige Lösung, 1.85 g Aerosol A102 (Sulfobernsteinsäurehalbester der Cyanamid GmbH) als 30 %-ige wäßrige Lösung, 111 g t-Butylacrylat und 27.8 g Diacetonacrylamid emulgiert.
- 35 Die Vorlage wurde unter Rühren auf 45°C aufgeheizt. Nach Erreichen der Temperatur wurden die Initiatorlösungen mit einer Dosier rate von jeweils 20 g/h eingefahren. Sofort nach dem Dosier start der Initiatorlösungen wurde die Voremulsion über einen Zeitraum von 4 Stunden zudosiert. Nach Beendigung der Dosierung wurde die Emulsion auf Raumtemperatur abgekühlt und durch ein 160 µm-Netz gesiebt. Die resultierende Dispersion hatte einen Festgehalt von 45 Gew%. Das Copolymerisat hatte folgende Zusammen
- 40 mensetzung: 20 Gew% Ethylen, 60 Gew% Vinylacetat, 10 Gew% t-Butylacrylat, 4 Gew% Diacetonacrylamid.

Beispiel 2:

- 45 In einem 15 l Druckautoklaven wurden vorgelegt: 3.8 l vollentsalztes Wasser, 19.4 g Vinylsulfonat in 25 %-iger wäßriger Lösung, 3.2 g Fe-Ammoniumsulfat in 10 %-iger wäßriger Lösung, 84 g Aerosol A102 in 30 %-iger wäßriger Lösung, 83.5 g Genapol PF40 (Propylenoxid-Ethylenoxid-Copolymerisat der Hoechst AG) in 20 %-iger wäßriger Lösung, 49.0 g n-Butylacrylat und 429 g Vinylacetat. Als Initiator dosierungen wurden in einem Dosiergefäß 116 g Ammoniumpersulfat in 1.3 l Wasser gelöst, in einem weiteren Dosiergefäß 58.2
- 50 g Hydroxymethansulfinsaures Natrium (Brüggolit) in 1.2 l Wasser gelöst. Als Monomer dosierung wurden in einem Dosiergefäß 4.84 kg Vinylacetat bereitgestellt; in einem weiteren Dosiergefäß eine Mischung aus 0.62 kg Vinylacetat und 0.18 kg Diacetonacrylamid. Schließlich wurde in einem Dosiergefäß eine Voremulsion bestehend aus 355 g Wasser, 638 g N-Methylolacrylamid in 48 %-iger wäßriger Lösung, 55.7 g Acrylsäure und 790 g Genapol X360 in 25 %-iger wäßriger Lösung bereit.
- 55 Die Vorlage wurde unter ständigem Rühren auf 45°C erwärmt und nach Erreichen der Temperatur mit Ethylen unter einem Druck von 58 bar beschickt. Die Initiatorlösungen wurden mit Raten von 93 g/h (Ammoniumpersulfat) bzw. 82 g/h (Brüggolit) zudosiert bis der Reaktionsstart durch eine exotherme Wärmeentwicklung erkennbar war. Die Dosieraten wurden ab diesem Zeitpunkt auf 79 g/h bzw. 70 g/h

umgestellt. Eine halbe Stunde nach Reaktionsstart wurde mit der Dosierung des Vinylacetats (Dosierzeit 5 Stunden) und der Voremulsion (Dosierzeit 6 Stunden) begonnen. Nach Beendigung der Vinylacetat-Dosierung wurde das Monomergemisch innerhalb einer Stunde zudosiert. Während zehn Minuten vor Ende der Voremulsions-Dosierung kein Ethylen mehr nachgedrückt wurde, erfolgte die Abschaltung der Initiator-Dosierungen erst eine halbe Stunde nach Beendigung der Dosierung der Voremulsion bzw. des Monomergemisches. Nach Beendigung der Polymerisation wurde die Dispersion mit NH_3 auf pH = 6 eingestellt und anschließend entspannt. Nach dem Entspannen wurde die Dispersion auf pH = 4.5 eingestellt. Die resultierende Dispersion hatte einen Festgehalt von 52 Gew%. Das Copolymerisat hatte folgende Zusammensetzung: 20 Gew% Ethylen, 72 Gew% Vinylacetat, 0.7 Gew% n-Butylacrylat, 0.05 Gew% Vinylsulfonat, 4.1 Gew% N-Methylolacrylamid, 0.75 Gew% Acrylsäure, 2.4 Gew% Diacetonacrylamid.

Herstellung der Aminoxy-substituierten Vernetzer:

Beispiel 3:

1,3-Diaminoxy-propan-monohydrochlorid

Die Herstellung erfolgte analog der von Fuller, J.Chem.Soc. 1947, 963 angegebenen Methode.

Beispiel 4:

1,4-Diaminoxy-butan-monohydrochlorid

Herstellung analog Beispiel 3.

Beispiel 5:

60 g Aminoxyessigsäureethylester, 32 g 80 %-iges wäßriges Hydrazin-Hydrat und 300 ml Ethanol wurden 7 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Nach dem Abziehen der flüchtigen Bestandteile bei 11 mbar und 50 °C Badtemperatur am Rotationsverdampfer verblieben 51 g leicht gelblicher Feststoff mit 92 % Aminoxyessigsäurehydrazid.

Beispiel 6:

8.4 g 2-Aminoxy-isobuttersäure-ethylester wurden mit 3.6 g 80 %-igem Hydrazinhydrat und 20 ml Ethanol 15 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Dann wurden die flüchtigen Bestandteile am Rotationsverdampfer abgezogen. Es verblieben 6.9 g gelbliches Öl mit einem Gehalt von 78 % 2-Aminoxy-isobuttersäurehydrazid.

Mischung der erfindungsgemäßen, Vernetzer enthaltenden, Dispersionen:

Beispiel 7:

0.5 g 1,3-Diaminoxypropan-monohydrochlorid (Beispiel 3) wurden in 0.3 g Wasser gelöst. Unter Rühren wurden 40 g der Dispersion gemäß Beispiel 1 zugegeben. Der Festgehalt betrug 45 %.

Beispiel 8:

1.64 g einer 32 %-igen wäßrigen Lösung von 1,4-Diaminoxy-butan-monohydrochlorid (Beispiel 4) wurden vorgelegt. Unter Rühren wurden 40 g der Dispersion gemäß Beispiel 1 zugegeben. Der Festgehalt betrug 45 %.

Beispiel 9:

1.13 g einer 50 %-igen wäßrigen Lösung von 2-Aminoxyisobuttersäurehydrazid (Beispiel 5) wurden vorgelegt und unter Rühren 40 g der Dispersion gemäß Beispiel 1 zugegeben. Der Festgehalt betrug 45 Gew%.

Vergleichsbeispiele:

Vergleichsbeispiel 1:

3.69 g Adipinsäuredihydrazid wurden in 3.62 g Wasser gelöst. Unter Rühren wurden 200 g der Dispersion aus Beispiel 1 zugegeben. Der Festgehalt betrug 45 Gew%.

Vergleichsbeispiel 2:

Als Blindprobe wurde die Dispersion aus Beispiel 1 ohne weitere Zusätze an Vernetzer eingesetzt. Der Festgehalt betrug 45 Gew%.

Anwendungstechnische Prüfung der erfindungsgemäßen Dispersionen als Bindemittel in Kaschierklebstoffen:

Eine Polyethylenfolie mit 50 µm Dicke der Firma 4P-Folie, Forchheim, wurde mit einem Entladungsstab der Firma Softal electronic (Typ: HR-1R AB 300) mittels Corona-Entladung behandelt. Die beispielsweise vernetzerhaltigen Dispersionen und die Dispersionen der Vergleichsbeispiele wurden auf die vorbehandelte Folienseite in einer Schichtdicke von 12 µm naß, entsprechend 5.7 g/m² trocken, aufgetragen. Anschliessend wurde 5 Minuten bei 70 °C getrocknet und mit einer zweiten vorbehandelten Polyethylenfolie der obengenannten Spezifikation abgedeckt. Zur Verbundherstellung wurden die Folien 3 Sekunden bei 80 °C und 3 bar gesiegelt. Nach Lagerung der Verbunde gemäß den nachfolgend beschriebenen Lagerzyklen wurde die Verbundfestigkeit mittels Bestimmung der Schälfestigkeit ermittelt.

Lagerzyklen:

Lagerung unter Normklima:

Die Verbunde wurden 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 5 Stunden und 48 Stunden unter Normklima (23 °C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit) gelagert.

Wasserlagerung:

Die Verbunde wurden 5 Stunden unter Normklima gelagert, anschließend 30 Minuten im kochenden Wasser, dann 1 Stunde im kalten Wasser (23 °C) gelagert (= Kochtest 5 h RT). Lagerung wie beim Kochtest 5 h RT, nur, daß nicht 5 Stunden, sondern 48 Stunden unter Normklima gelagert wurde (= Kochtest 48 h RT).

Bestimmung der Schälfestigkeit:

Nach entsprechender Lagerung wurden die Verbunde in 2 cm breite Prüfstreifen geschnitten. Die Prüfstreifen wurden in einer Zugprüfmaschine (Materialprüfmaschine 1445 der Firma Zwick) eingespannt und die Verbunde durch Abziehen in einem Winkel von 180° mit einer Geschwindigkeit von 300 mm/min getrennt. Die Schälfestigkeit ist die dazu aufzuwendende Kraft in N/cm.

Bestimmung der Schälfestigkeit nach Temperatureinwirkung (Tempern):

Die Verbunde wurden 30 Minuten bei 70 °C getempert, dann 7 Stunden unter Normklima gelagert und anschließend die Schälfestigkeit bestimmt (= Tempern-Normklima). In einem weiteren Test wurden die Verbunde 30 Minuten bei 70 °C getempert, dann 5 Stunden unter Normklima gelagert, anschließend 30 Minuten in kochendem Wasser und schließlich 1 Stunde in kaltem Wasser (23 °C) gelagert, bevor die Schälfestigkeit bestimmt wurde (= Tempern-Kochtest).

In Tabelle 1 sind die Meßwerte für die Schälfestigkeit nach Lagerung der Prüfkörper bei Normklima und für Tempern-Normklima aufgeführt.

In Tabelle 2 sind die Meßwerte für die Schälfestigkeit der Prüfkörper nach Wasserlagerung und für Tempern-Kochtest aufgeführt.

Tabelle 1: Schälfestigkeit nach Lagerung bei Normklima in N/cm

| Lagerzeit Versuch | 5 min | 15 min | 30 min | 1 h | 5 h | 48 h | Tempern |
|----------------------|-------|--------|--------|------|------|------|---------|
| Beispiel 7 | 1.62 | 1.20 | 1.87 | 1.35 | 1.30 | 2.50 | 3.10 |
| Beispiel 8 | 1.10 | 1.40 | 1.10 | 1.30 | 1.70 | 2.67 | 2.19 |
| Beispiel 9 | 1.39 | 1.25 | 1.10 | 1.30 | 1.43 | 1.80 | 2.07 |
| Vergl.bsp. 1 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 2.17 | 1.70 | 2.76 | 2.48 |
| Vergl.bsp. 2 | 0.86 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.81 |

Tabelle 2: Schälfestigkeit nach Wasserlagerung in N/cm

| Lagerung | Kochtest 5 h RT | Kochtest 48 h RT | Tempern-Kochtest |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|
| Versuch | | | |
| Beispiel 7 | 1.29 | 1.40 | 1.28 |
| Beispiel 8 | 1.62 | 1.56 | 1.53 |
| Beispiel 9 | 1.56 | 1.68 | 1.90 |
| Vergl.bsp. 1 | 1.23 | 1.71 | 1.71 |
| Vergl.bsp. 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


Patentansprüche

1. Aminoxy-Vernetzer enthaltende wäßrige Dispersionen von Carbonylgruppen enthaltenden Copolymerisaten enthaltend
 - A) 30 bis 70 Gew%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Dispersion, eines Copolymerisats zusammengesetzt aus

70 bis 99.9 Gew% eines oder mehrerer Comonomerer aus der Gruppe der (Meth)acrylsäureester von Alkoholen mit 1 bis 10 C-Atomen, Vinylester von gesättigten aliphatischen Carbonsäuren mit 2 bis 10 C-Atomen, Olefine, Vinylaromaten, Vinylhalogenide und/oder Vinylether und

0.1 bis 30 Gew% eines oder mehrerer carbonylgruppenhaltiger ethylenisch ungesättigter Comonomere aus der Gruppe der α,β -ethylenisch-ungesättigten Aldehyde, Alkylvinylketone, Ketocarbonsäurevinylester, N-Keto-acrylamide, Diketen, Kohlenmonoxid und Acetoacetoxyethyl(meth)acrylat, und

B) 0.1 bis 10 Mol, pro Mol Carbonylgruppen im Copolymerisat A, eines Aminoxy-Vernetzers der allgemeinen Formel



wobei R für einen substituierten oder unsubstituierten aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest oder einen Organosiloxanrest steht,

$m \geq 1$ und $n = 0$ oder 1, und $m + n \leq 3$ ist oder

dessen Salz mit einem Anion einer organischen oder anorganischen Säure.

2. Wäßrige Dispersionen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Gehalt an carbonylgruppenhaltigen ethylenisch ungesättigten Comonomeren 0.1 bis 20 Gew%, bezogen auf das Copolymerisat, beträgt.

3. Wäßrige Dispersionen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Gehalt an carbonylgruppenhaltigen ethylenisch ungesättigten Comonomeren 0.5 bis 5 Gew%, bezogen auf das Copolymerisat, beträgt.

4. Wäßrige Dispersionen nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß noch bis zu 10 Gew%, bezogen auf das Copolymerisat, ethylenisch ungesättigte, funktionelle Comonomere enthalten sind.

5. Wäßrige Dispersionen nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß als carbonylgruppenhaltige ethylenisch ungesättigte Comonomere Acrolein, Methacrolein, Crotonaldehyd, Formylstyrol, Vinylmethylketon, Vinylethylketon, Lävulinsäurevinylester, Acetoacetoxyethylacrylat, Acetoacetoxyethylmethacrylat, Kohlenmonoxid oder Diacetonacrylamid enthalten sind.

6. Wäßrige Dispersionen nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß als carbonylgruppenhaltige ethylenisch ungesättigte Comonomere Diacetonacrylamid, Crotonaldehyd, Methacrolein, Acetoacetoxyethylacrylat oder Acetoacetoxyethylmethacrylat enthalten sind.

7. Wäßrige Dispersionen nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß als Copolymerisate A Copolymerisate auf der Basis von Ethylen-Vinylchlorid-Copolymeren mit einem Ethylen-Gehalt von vorzugsweise 10 bis 50 Gew% und einem Vinylchlorid-Gehalt von 50 bis 90 Gew%, Copolymerisate auf der Basis von Ethylen-Vinylester-Copolymeren, insbesondere Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren, mit einem Ethylen-Gehalt von vorzugsweise 10 bis 50 Gew% und einem Vinylester-Gehalt von 50 bis 90 Gew%, Copolymerisate auf der Basis von Ethylen-Vinylester-(Meth)acrylsäureester-Copolymeren mit einem Ethylen-Gehalt von 10 bis 50 Gew%, einem Vinylester-Gehalt von 50 bis 90 Gew% und einem (Meth)acrylsäureester-Gehalt von 5 bis 20 Gew%, Copolymerisate auf der Basis der genannten Ethylen/Vinylchlorid-, Ethylen/Vinylacetat- und Ethylen/Vinylacetat/(Meth)acrylat-Polymerisate mit einem Gehalt von bis zu 10 Gew% an N-Methylolacrylamid, Acrylsäure, Vinylsulfonat und/oder 2-Hydroxypropylacrylat, Copolymerisate auf der Basis von (Meth)acrylsäureester mit Methylmethacrylat, Butylacrylat und/oder Ethylhexylacrylat verwendet werden, wobei sich die Angaben in Gew% auf das Gesamtgewicht des Copolymerisats A beziehen und sich auf jeweils 100 Gew% addieren.

8. Wäßrige Dispersionen nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß zur Vernetzung 0.3 bis 4 Mol, pro Mol Carbonylgruppen im Copolymerisat A, des Aminoxy-Vernetzers eingesetzt werden.

9. Wäßrige Dispersionen nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß als Vernetzer difunktionelle Verbindungen der Formel $(H_2NO)_m R (CONHNH_2)_n$ mit $m \geq 1$, $n = 0$ oder 1 eingesetzt werden.

10. Wäßrige Dispersionen nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß mit jeweils einer Aminooxy-Gruppe und einer Hydrazid-Gruppe substituierte Verbindungen der Formel $(H_2NO)R(CONHNH_2)$ eingesetzt werden.
- 5 11. Wäßrige Dispersionen nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß Vernetzer mit zwei Aminooxy-Gruppen der Formel $(H_2NO)_2R$ eingesetzt werden.
12. Wäßrige Dispersionen nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß als Vernetzer Diaminoxyethan, 1,2-Di-aminoxy-propan, 1,3-Di-aminoxy-propan, 1,2-Di-aminoxy-butan, 1,3-Di-aminoxy-butan, 1,4-
10 Di-aminoxy-butan, 2,3-Di-aminoxy-butan, 1,2-Di-aminoxy-isobutan, 1,3-Di-aminoxy-isobutan, disubstituierte Aminoxy-Pentane und Aminoxy-Isopentane wie 1,5-Di-aminoxy-pentan, disubstituierte Aminoxy-Hexane und Aminoxy-Isohexane wie 1,6-Di-aminoxy-hexan, 1,4-Di-aminoxy-buten, Aminoxy-essigsäurehydrazid, 2-Aminoxy-propionsäurehydrazid, 3-Aminoxy-propionsäurehydrazid, 2-Methyl-2-aminoxypropionsäurehydrazid, 2-Aminoxy-buttersäurehydrazid, 4-Aminoxy-buttersäurehydrazid, 2-Aminoxy-valeriansäurehydrazid, 5-Aminoxy-valeriansäurehydrazid, 2-Aminoxy-önanthsäurehydrazid, 2-Aminooxycaprylsäurehydrazid, 2-Aminooxycaprinsäurehydrazid, 2-Aminooxylaurinsäurehydrazid, 2-Aminooxymyristinsäurehydrazid, 2-Aminooxypalmitinsäurehydrazid, 2-Aminoxy-stearinsäurehydrazid oder deren Salze eingesetzt werden.
- 15 13. Wäßrige Dispersionen nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß als Vernetzer 1,3-Di-aminoxy-propan, 1,4-Di-aminoxy-butan, Aminoxy-essigsäurehydrazid, 2-Aminoxypropionsäurehydrazid und 2-Methyl-2-aminoxypropionsäurehydrazid oder deren Salze eingesetzt werden.
14. Wäßrige Dispersionen nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß als Vernetzer 1,3-Di-aminoxy-propan, 1,4-Di-aminoxy-butan oder deren Salze eingesetzt werden.
- 25 15. Verfahren zur Herstellung von wäßrigen Dispersionen nach Anspruch 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die aminooxyfunktionellen Vernetzer in wäßriger Lösung vorgelegt oder zur Copolymerisatdispersion zugegeben werden.
- 30 16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die aminooxyfunktionellen Vernetzer in wäßriger Lösung vorgelegt und die Copolymerisatdispersion zugegeben wird.
17. Verwendung von wäßrigen Dispersionen nach Anspruch 1 bis 16 als Bindemittel zur Herstellung von Überzügen, Beschichtungen und Imprägnierungen im Coating-Bereich.
- 35 18. Verwendung von wäßrigen Dispersionen nach Anspruch 1 bis 16 als Bindemittel in Dichtungsmassen.
19. Verwendung von wäßrigen Dispersionen nach Anspruch 1 bis 16 als Klebemittel.
- 40 20. Verwendung von wäßrigen Dispersionen nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß diese zur Herstellung von Vliesstoffen eingesetzt werden.
21. Verwendung von wäßrigen Dispersionen nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß diese als Haftungsvermittler zwischen Klebstoffschicht und Substrat bei Verklebungen eingesetzt werden.
- 45 22. Verwendung von wäßrigen Dispersionen nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß diese als Klebstoffe zum Bekleben von Corona- und Flamm-vorbehandelten Polyolefinoberflächen eingesetzt werden.

50 Patentansprüche für folgenden Vertragsstaat : ES

1. Verfahren zur Herstellung von Aminoxy-Vernetzer enthaltenden wäßrigen Dispersionen von Carbonylgruppen enthaltenden Copolymerisaten enthaltend
55 A) 30 bis 70 Gew%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Dispersion, eines Copolymerisats zusammengesetzt aus
70 bis 99.9 Gew% eines oder mehrerer Comonomerer aus der Gruppe der (Meth)acrylsäureester von Alkoholen mit 1 bis 10 C-Atomen, Vinylester von gesättigten aliphatischen Carbonsäuren mit 2

bis 10 C-Atomen, Olefine, Vinylaromaten, Vinylhalogenide und/oder Vinylether und 0.1 bis 30 Gew% eines oder mehrerer carbonylgruppenhaltiger ethylenisch ungesättigter Comonomere aus der Gruppe der α,β -ethylenisch-ungesättigten Aldehyde, Alkylvinylketone, Ketocarbonsäurevinylester, N-Keto-acrylamide, Diketen, Kohlenmonoxid und Acetoacetoxyethyl(meth)acrylat, und B) 0.1 bis 10 Mol, pro Mol Carbonylgruppen im Copolymerisat A, eines Aminoxy-Vernetzers der allgemeinen Formel $(H_2NO)_mR(CONHNH_2)_n$ wobei R für einen substituierten oder unsubstituierten aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest oder einen Organosiloxanrest steht, $m \geq 1$ und $n = 0$ oder 1, und $m + n \leq 3$ ist oder dessen Salz mit einem Anion einer organischen oder anorganischen Säure,

wobei die aminoxyfunktionellen-Vernetzer in wäßriger-Lösung-vorgelegt oder zur Copolymerisatdispersion zugegeben werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Gehalt an carbonylgruppenhaltigen ethylenisch ungesättigten Comonomeren 0.1 bis 20 Gew%, bezogen auf das Copolymerisat, beträgt.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Gehalt an carbonylgruppenhaltigen ethylenisch ungesättigten Comonomeren 0.5 bis 5 Gew%, bezogen auf das Copolymerisat, beträgt.
4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß noch bis zu 10 Gew%, bezogen auf das Copolymerisat, ethylenisch ungesättigte, funktionelle Comonomere enthalten sind.
5. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß als carbonylgruppenhaltige ethylenisch ungesättigte Comonomere Acrolein, Methacrolein, Crotonaldehyd, Formylstyrol, Vinylmethylketon, Vinylethylketon, Lävulinsäurevinylester, Acetoacetoxyethylacrylat, Acetoacetoxyethylmethacrylat, Kohlenmonoxid oder Diacetonacrylamid enthalten sind.
6. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß als carbonylgruppenhaltige ethylenisch ungesättigte Comonomere Diacetonacrylamid, Crotonaldehyd, Methacrolein, Acetoacetoxyethylacrylat oder Acetoacetoxyethylmethacrylat enthalten sind.
7. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß als Copolymerisate A Copolymerisate auf der Basis von Ethylen-Vinylchlorid-Copolymeren mit einem Ethylen-Gehalt von vorzugsweise 10 bis 50 Gew% und einem Vinylchlorid-Gehalt von 50 bis 90 Gew%, Copolymerisate auf der Basis von Ethylen-Vinylester-Copolymeren, insbesondere Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren, mit einem Ethylen-Gehalt von vorzugsweise 10 bis 50 Gew% und einem Vinylester-Gehalt von 50 bis 90 Gew%, Copolymerisate auf der Basis von Ethylen-Vinylester-(Meth)acrylsäureester-Copolymeren mit einem Ethylen-Gehalt von 10 bis 50 Gew%, einem Vinylester-Gehalt von 50 bis 90 Gew% und einem (Meth)acrylsäureester-Gehalt von 5 bis 20 Gew%, Copolymerisate auf der Basis der genannten Ethylen/Vinylchlorid-, Ethylen/Vinylacetat- und Ethylen/Vinylacetat/(Meth)acrylat-Polymerisate mit einem Gehalt von bis zu 10 Gew% an N-Methylolacrylamid, Acrylsäure, Vinylsulfonat und/oder 2-Hydroxypropylacrylat, Copolymerisate auf der Basis von (Meth)acrylsäureester mit Methylmethacrylat, Butylacrylat und/oder Ethylhexylacrylat verwendet werden, wobei sich die Angaben in Gew% auf das Gesamtgewicht des Copolymerisats A beziehen und sich auf jeweils 100 Gew% addieren.
8. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß zur Vernetzung 0.3 bis 4 Mol, pro Mol Carbonylgruppen im Copolymerisat A, des Aminoxy-Vernetzers eingesetzt werden.
9. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß als Vernetzer difunktionelle Verbindungen der Formel $(H_2NO)_mR(CONHNH_2)_n$ mit $m \geq 1$, $n = 0$ oder 1 eingesetzt werden.
10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß mit jeweils einer Aminoxy-Gruppe und einer Hydrazid-Gruppe substituierte Verbindungen der Formel $(H_2NO)R(CONHNH_2)$ eingesetzt werden.
11. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß Vernetzer mit zwei Aminoxy-Gruppen der Formel $(H_2NO)_2$ Reingesetzt werden.
12. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß als Vernetzer Diaminoxyethan, 1,2-Di-

- aminooxy-propan, 1,3-Di-aminoxy-propan, 1,2-Di-aminoxy-butan, 1,3-Di-aminoxy-butan, 1,4-Di-aminoxy-butan, 2,3-Di-aminoxy-butan, 1,2-Di-aminoxy-isobutan, 1,3-Di-aminoxy-isobutan, disubstituierte Aminoxy-Pentane und Aminoxy-Isopentane wie 1,5-Di-aminoxy-pentan, disubstituierte Aminoxy-Hexane und Aminoxy-Isohexane wie 1,6-Di-aminoxy-hexan, 1,4-Di-aminoxy-buten, Aminoxy-essigsäurehydrazid, 2-Aminoxy-propionsäurehydrazid, 3-Aminoxy-propionsäurehydrazid, 2-Methyl-2-aminoxy-propionsäurehydrazid, 2-Aminoxy-buttersäurehydrazid, 4-Aminoxy-buttersäurehydrazid, 2-Aminoxy-valeriansäurehydrazid, 5-Aminoxy-valeriansäurehydrazid, 2-Aminoxy-önanthsäurehydrazid, 2-Aminooxycaprylsäurehydrazid, 2-Aminooxycaprinsäurehydrazid, 2-Aminooxylaurinsäurehydrazid, 2-Aminooxymyristinsäurehydrazid, 2-Aminooxypalmitinsäurehydrazid, 2-Aminoxy-stearinsäurehydrazid oder deren Salze eingesetzt werden.
13. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß als Vernetzer 1,3-Di-aminoxy-propan, 1,4-Di-aminoxy-butan, Aminoxy-essigsäurehydrazid, 2-Aminoxypropionsäurehydrazid und 2-Methyl-2-aminoxy-propionsäurehydrazid oder deren Salze eingesetzt werden.
14. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß als Vernetzer 1,3-Di-aminoxy-propan, 1,4-Di-aminoxy-butan oder deren Salze eingesetzt werden.
15. Verfahren nach Anspruch 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die aminoxyfunktionellen Vernetzer in wäßriger Lösung vorgelegt und die Copolymerisatdispersion zugegeben wird.
16. Verwendung von wäßrigen Dispersionen hergestellt nach Anspruch 1 bis 15 als Bindemittel zur Herstellung von Überzügen, Beschichtungen und Imprägnierungen im Coating-Bereich.
17. Verwendung von wäßrigen Dispersionen hergestellt nach Anspruch 1 bis 15 als Bindemittel in Dichtungsmassen.
18. Verwendung von wäßrigen Dispersionen hergestellt nach Anspruch 1 bis 15 als Klebemittel.
19. Verwendung von wäßrigen Dispersionen nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß diese zur Herstellung von Vliesstoffen eingesetzt werden.
20. Verwendung von wäßrigen Dispersionen nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß diese als Haftungsvermittler zwischen Klebstoffschicht und Substrat bei Verklebungen eingesetzt werden.
21. Verwendung von wäßrigen Dispersionen nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß diese als Klebstoffe zum Bekleben von Corona- und Flamm-vorbehandelten Polyolefinoberflächen eingesetzt werden.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 10 8931

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|--|---|--|--|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5) |
| A, D | DE-A-3 537 099 (BASF AG) * Anspruch 1 * | 1 | C08F8/30 C08L57/10 C08J3/24 |
| A | US-A-4 666 962 (RAVICHANDRAN) * Anspruch 1 * | 1 | |
| | | | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5) |
| | | | C08F C09D C08L C08K |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | | |
| Recherchenart DEN HAAG | Abschlußdatum der Recherche 18 AUGUST 1992 | | Prüfer SCHUELER D. H. H |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE | | | |
| X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur | | T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument | |

EPO FORM 150 (03.92) (P0401)